


ICS 79.010
B 69



中华人民共和国国家标准

GB/T 29409—2012

木材储存保管技术规范

Technology specification for wood protection in storage

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国商务部提出并归口。

本标准起草单位：木材节约发展中心、中南林业科技大学、上海大不同木业科技有限公司。

本标准主要起草人：吴义强、喻迺秋、刘元、彭万喜、李贤军、李新功、李惠明、马守华、陶以明、张少芳。

木材储存保管技术规范

1 范围

本标准规定了木材储存保管的总则、分类以及未保护处理木材、保护处理木材、废弃木材的储存保管、储存场地规划、储存保管人员等的要求。

本标准适用于木材(包括原木、锯材、单板、人造板)生产、加工、使用、流通及消费领域中的储存保管。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB 3095 环境空气质量标准
- GB 3838 地表水环境质量标准
- GB 8978 污水综合排放标准
- GB/T 14019 木材防腐术语
- GB/T 15035 木材干燥术语
- GB 16297 大气污染物综合排放标准
- GB/T 18259 人造板及其表面装饰术语
- GB/T 18959 木材保管规程
- GB 22280 防腐木材生产规范
- GB/T 22529 废弃木质材料回收利用管理规范
- GB/T 29407 阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范
- GB/T 29563 木材保护管理规范
- GB 50016 建筑设计防火规范
- GB 50354 建筑内部装修防火施工及验收规范
- LY/T 1068 锯材窑干工艺规程
- LY/T 1069 锯材气干工艺规程
- LY/T 1371 原木归楞

3 术语和定义

GB/T 14019、GB/T 15035、GB/T 18959、GB/T 18259 及 GB/T 29563 界定的术语和定义适用于本文件。

4 总则

- 4.1 应符合国家或地方法规和相关标准中对人身安全和环境保护方面的要求。
- 4.2 储存保管的木材应符合检验检疫相关标准要求。

- 4.3 储存保管场所内应严禁烟火。
- 4.4 木材储存保管应以防止变质、不降低使用性能等为目的。
- 4.5 选择与规划的储存保管场所和堆放方式应有利于防止火灾、水灾及其他灾害的发生。
- 4.6 应根据木材保存期限、树种、材质和气候条件等的不同,采取适当的储存保管方法,可采用物理保管方法、化学保管方法、物理保管和化学保管相结合的方法等。
- 4.7 应遵守“先进先出”的原则。
- 4.8 在储存保管期间,应定期检查并记录木材的质量。对不适宜继续储存保管的木材,应采取相应的措施。

5 分类

按照木材特点,将木材储存保管分为以下三类:未保护处理木材的储存保管、保护处理木材的储存保管、废弃木材的储存保管。

6 未保护处理木材的储存保管

6.1 原木

- 6.1.1 按 GB/T 18959 的规定,选择合适的储存保管方法。
- 6.1.2 原木归楞应按照 LY/T 1371 和 GB/T 18959 的要求执行。

6.2 锯材

- 6.2.1 有条件的应优先进行人工干燥。
- 6.2.2 湿锯材的保管应主要采用气干储存法,对于特别容易发生变色、腐朽且来不及快速干燥的湿锯材,可采用化学储存保管。
- 6.2.3 湿锯材气干储存和窑干储存应分别按照 LY/T 1069 和 LY/T 1068 要求执行。
- 6.2.4 湿锯材的化学保管法,应按照 GB/T 18959 的要求执行。
- 6.2.5 对于已经干燥到终含水率的锯材,应根据木材使用目的地平衡含水率的差异,采用封闭料棚、平衡库内进行保管,以防止锯材回潮,甚至被淋湿,发生变色、发霉和腐朽现象。

6.3 单板

6.3.1 干法储存保管

- 6.3.1.1 长期储存,单板含水率应控制在 6%~15%。
- 6.3.1.2 单板干燥时,应采用机械干燥法、自然晾晒法或这两种相结合的方法进行,同时应采用有效措施以减轻或避免单板的翘曲变形。

6.3.2 湿法储存保管

- 6.3.2.1 对于厚度小于 0.4 mm 的单板,或容易在干燥时产生开裂、卷曲和起皱等现象的单板应采用湿法储存。
- 6.3.2.2 单板含水率应在 30%以上。
- 6.3.2.3 未经干燥的薄木在保存期间应注意不让水分逸散,并注意防止发霉变质。
- 6.3.2.4 可以采用单板端部胶带增强、制成成卷薄木等措施进行储存保管。

6.4 人造板

6.4.1 应按品种、规格、等级分类贮存,并应防潮、防雨淋、防晒和防火。

6.4.2 应根据尺寸和等级,按照相关标准分别储存保管。

7 保护处理木材的储存保管

7.1 经防腐、防变色、防虫等保护处理的木材储存保管应按 GB 22280 中的规定执行。

7.2 阻燃处理的木材的储存保管应符合 GB/T 29407 的有关规定。

7.3 接触保护处理木材的人员,应符合 GB 22280 的有关规定。

8 废弃木材的储存保管

废弃木材应符合 GB/T 22529 的有关规定。

9 木材储存保管场所规划与设计的要求

9.1 污染排放、收集和处理应符合 GB 8978、GB 3838、GB 3095 和 GB 16297 规定。

9.2 储存保管场所的防火规划与设计应满足 GB 50016 和 GB 50354 的有关要求。

10 储存保管人员基本条件

木材储存保管人员应经过岗前培训,掌握木材储存保管基本知识和技能。

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
木 材 储 存 保 管 技 术 规 范
GB/T 29409—2012

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 8 千字
2013年7月第一版 2013年7月第一次印刷

*

书号: 155066·1-47293

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107



GB/T 29409—2012